

**STUCCO ST90 SOFT PUTTY**

A:

Revisione 24/07/2025

Descrizione del prodotto.

Stucco poliestere universale a peso specifico medio formulato con speciali cariche fini che rendono il prodotto morbido e facile da stendere. Si distingue per un'applicazione liscia, senza imperfezioni e senza fori a punta di spillo, eccellenti prestazioni di levigatura a secco e forte adesione su vari substrati.

Vantaggi.

- Pasta morbida, facile da applicare.
- Pronto per la carteggiatura dopo 20 minuti.
- Assenza di imperfezioni nella applicazione.
- Adatto per strati sottili e spessi.

Specifiche tecniche.

Aspetto	Pasta tissotropica.
Colore	Colore bianco, beige. Colori personalizzati disponibili su richiesta.
Natura delle sostanze attive	Poliestere insaturo.
Solubilità in acqua	Insolubile.
Rapporto di catalisi	1 ÷ 3% p/p catalizzatore al perossido di benzoile.
Densità, ISO 1183	1,20 ÷ 1,26 g/cm ³
Viscosità Helipath	4500 ÷ 5500 Pa·s
Tempo di gel	4 ÷ 5 min (2% p/p di pasta di perossido di benzoile)
Carteggiabile dopo	Circa 20 minuti.
Indurimento completo	2 ore.
Flessibilità	Media.
Temperature di applicazione	Da +10 °C (50 °F) a +35 °C (95 °F).
Durata	12 mesi nella confezione originale integra, in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce del sole.

Dati misurati a una temperatura di 22°C (71,6°F), 50% HR, se non diversamente specificato.

Prodotto conforme alla Direttiva 2004/42/CE-IIB(b) contenuto massimo di VOC: 250 g/L.

Istruzioni per l'uso.***Substrati adatti.***

Adatto per acciaio, acciaio zincato, ghisa, alluminio, leghe leggere, vecchie vernici e fibra di vetro esenti da distaccanti. Non applicare su primer a base acida (wash primer, primer fosfatici) o rivestimenti termoplastici.



SCHEDA TECNICA

STUCCO ST90 SOFT PUTTY

A:

Preparazione del substrato.

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, priva di polvere e grasso e irruvidita mediante carteggiatura con grana P60-P80. L'eventuale ruggine deve essere completamente rimossa preferibilmente mediante sabbiatura di grado SA 2½; in questo caso, applicare un primer anticorrosivo adatto prima di applicare lo stucco.



SCHEDA TECNICA

STUCCO ST90 SOFT PUTTY

A:

Preparazione del prodotto.

Aggiungere l'indurente allo stucco e mescolare accuratamente i due componenti fino ad ottenere una miscela omogenea.

Applicazione.

Applicare lo stucco miscelato esercitando una leggera pressione con la spatola per garantire una buona adesione al supporto. Per strati spessi, applicare due o più mani; Ogni strato successivo deve essere applicato solo dopo che il precedente si è completamente indurito e raffreddato. Per gli strati sottili, sono necessari tempi di attesa più lunghi prima della levigatura e della verniciatura.

Finitura.

Per la finitura si consiglia l'uso delle seguenti carte abrasive: P80, P120, P180, P240.

Avvertenze.

- Non adatto al contatto con gli alimenti.
- Il tempo di polimerizzazione e lavorabilità dipende dalla temperatura ambiente e del substrato: una temperatura più elevata accelera notevolmente le reazioni.
- Il prodotto fresco viene pulito con acetone, alcool o diluente di tipo nitro, una volta indurito deve essere rimosso meccanicamente.



SCHEDA TECNICA

STUCCO ST90 SOFT PUTTY

A:

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Le informazioni contenute in questa scheda, fornite sulla base della nostra migliore esperienza e conoscenza, non esonerano gli utenti dall'effettuare test e ispezioni preventive per determinarne l'idoneità all'uso. Le specifiche di fornitura sono soggette a modifiche senza preavviso. Per altre informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni speciali, fare riferimento al SUPPORTO TECNICO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE