





**TRASPARENTE UHS ACRILICO
AD ALTA TISSOTROPIA**
**TRASPARENTE
TIXLACK H96 PRO**

DESCRIZIONE PRODOTTO		
Trasparente Acrilico Ultra Alto Solido, con Voc pronto uso inferiore ai 420 g/l. Prodotto tixotropico per Carrozzeria adatto per applicazioni su basi pastello e/o metallizzati (solvente o acqua). Particolarmente indicato per verniciature parziali o complete di autovetture e veicoli commerciali dove è necessario ottenere un’ottima finitura riducendo al massimo il rischio di colature, anche su superfici orizzontali (tetti, cofani) e a spessori elevati. Può essere utilizzato direttamente anche su Fibra di Carbonio.. Il prodotto è ideale per la verniciatura di supporti parziali e anche veicoli completi a seconda del catalizzatore C50 normale e C60 lento c70 extra lento Può essere applicato sia su basi acqua (senza obbligo di catalisi della base) che su basi a solvente. Ottima durezza e resistenza ai graffi. Il valore massimo di VOC, nella forma pronta all'uso, in accordo alla Normativa 2004/42, per questo prodotto appartenente alla sottocategoria IIB(d) è 420 g/l.		
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO		
	A: Trasparente Tixlack H96 Pro	100
	B: Hardener C50 normale C60 Lento C70 extra lento	50
Commenti:	Il prodotto può essere diluito dal 0% al 5%	
APPPLICAZIONE		
	Numero di mani	1,5
	Presssione	2 - 2,5 bar
	Ugello	1.2 - 1.4 mm
	Appassimento tra le mani	3-5 min
	Vita in Tazza	40 min at 20°C

**TRASPARENTE UHS ACRILICO
AD ALTA TISSOTROPIA****TRASPARENTE
TIXLACK H96 PRO**

in ventilazione per 10 minuti prima di un' eventuale cottura a 60°C.

INFORMAZIONI ADDIZIONALI		
	Viscosità (DIN 4/20°C)	20 - 24 s
	Fuori polvere	15 - 25 min a 20°C
	Fuori impronta	6 - 7 h a 20°C
	Lucidabilità	24 - 48 h a 20°C
		30 - 40 min a 60°C
	Essiccazione completa	3 giorni
CONTENUTO ORGANICO VOLATILE IN MISCELA		
Massimo contenuto di Voc in miscela		418 g/l
VOC per categoria: II,B/d		420 g/l
<i>Il Trasparente è conforme alle Direttive EU 2004/42/CE/II,B/d(420)</i>		
GLOSS		
Lucentezza		98°
STOCCAGGIO		
Conservare in contenitori ermeticamente chiusi, in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di fuoco e di calore. Evitare l'esposizione alla luce solare. Data di scadenza: 12 mesi dalla data di produzione - data sulla parte superiore del contenitore.		
PULIZIA ATTREZZATURA		
Per la pulizia dell'attrezzatura utilizzare diluenti acrilici o nitro		
NORME DI SICUREZZA		
Vedere la scheda di sicurezza del prodotto		
PESO SPECIFICO		



**SCHEDA
TECNICA**

**TRASPARENTE UHS ACRILICO
AD ALTA TISSOTROPIA**

**TRASPARENTE
TIXLACK H96 PRO**

Circa 1.0 g/cm³